

CEMENTO PL 285 MADERA

Adhesivo industrial formulado con base en Cloroprenos, con excelente fuerza adhesiva indicado para la industria de madera.

Descripción El Cemento **PL-285 MADERA** es un producto desarrollado para la industria de la madera, recomendado en procesos de laminación, post-formado, tapicería y enchape.

Datos Técnicos	Propiedades Físicoquímicas	Especificación
	Contenido de sólidos (%)	22-24
	Viscosidad Brookfield a 20°C (Aguja 3 / 10 Rev./min)	2,200 – 3,000 cP.
	Peso por Galón	Aprox. 3.2 kg/galón
	Color	Amarillo*
	* Ligeros cambios en el color no afectan la calidad del producto.	

*Especificaciones controladas por el laboratorio de Control de Calidad

Campos y formas de aplicación Las superficies que se van a unir deben estar limpias, libres de grasa y polvo.
Es indicado para pegar materiales como HPL (Fórmica®), aglomerado, maderas, corcho, papeles melamínicos, espuma o diferentes tejidos, caucho, concreto entre otros.
Su aplicación puede ser manual, por medio de brocha, espátula u otro similar.
Se recomienda una limpieza preliminar.
Unir las partes y hacer buena presión para conseguir un buen contacto.

Características El cemento **PL-285 MADERA** es un cemento de contacto termo activo, el cual permite reactivar su pegajosidad después de seco por medio de calor. Esta reactivación se puede hacer en horno, parrilla, o por medio de bombillas infrarrojas y otras similares.
Después de reactivada la película se procede a pegar los sustratos y a prensarlos a una presión aprox. 25lb/in²

Embalaje Lata 4.5 galones. Consulte a la Centro de Relacionamiento con el Cliente (CRC) sobre otras posibilidades de embalaje.

Seguridad

- Para su manipulación se sugiere emplear protección respiratoria (con filtro para solventes) y protección visual (Monogafas), pues los vapores del producto podrían generar molestia durante su uso debido a su naturaleza química. Favor consultar Hoja de Seguridad.
- Aplíquelo en un lugar fresco y con buena ventilación.
- No debe mezclarse con otros productos, para evitar alterar las propiedades de adhesión.
- Manténgalo alejado de fuentes de calor, por tratarse de un producto **INFLAMABLE**.
- Conserve el producto debidamente tapado en un lugar fresco.
- **NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Antes de usar este o cualquier otro producto químico, cerciórese de haber leído y entendido las informaciones que constan en la Ficha de Seguridad de Productos Químicos (FSPQ). Preste atención sobre los potenciales riesgos y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo, consideraciones sobre disposiciones mencionadas en la FSPQ y en el envase.

Clase de riesgo para transporte (ONU) – 1133.

Almacenamiento

Mantener en sitio cubierto y ventilado a una temperatura entre 10 y 35°C. En estas condiciones, mientras el producto este en su embalaje original y sellado puede ser usado hasta 12 meses después de la fecha de fabricación.

Soporte técnico

El departamento comercial y técnico de PEGATEX ARTECOLA tiene experiencia práctica en el uso de los productos. Solicite asistencia a través de nuestro departamento comercial. En caso de ser necesarias aclaraciones técnicas, llamar al soporte técnico o envíe un e-mail: dpto.tecnico@pegatex-artecola.com

Pegatex Artecóla S.A., garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones de venta en el momento de despacho. De no ser así, la responsabilidad de Pegatex Artecóla S.A. consiste en reponer al comprador la cantidad de producto, siempre y cuando se demuestre que éste estaba defectuoso.

La información que contiene el presente documento y nuestras sugerencias se dan de buena fe pero no proporcionan garantías suplementarias o adicionales a las legales, las cuales se otorgan al momento de la compra.

La forma en que el cliente utiliza nuestros productos, asesoría técnica e información (verbal, escrita o a través de pruebas) incluyendo cualquier proceso de aplicación sugerido y recomendaciones, está fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, es indispensable que el cliente ponga a prueba nuestros productos, asesoría técnica e información para determinar, bajo su propio criterio, si son idóneos para el pretendido fin. Sin perjuicio de que Pegatex Artecóla S.A. garantiza que su mercancía cumple con las condiciones y funciones propias de cada producto, las cuales son debidamente informadas al consumidor, se sugiere que para determinar la funcionalidad específica de cada caso, el comprador realice dichas pruebas. Las pruebas deben tomar en consideración los aspectos relativos a la funcionalidad, salud, seguridad y medio ambiente sin desconocer que Pegatex Artecóla S.A. se compromete a cumplir con la obligación legal de informar debidamente acerca de los potenciales riesgos y contraindicaciones que el estado de la ciencia permita conocer y que puedan surgir con ocasión al uso de sus productos así como con todos los reglamentos técnicos aplicables. Queda expresamente entendido que la realización de éstas pruebas se sale del ámbito de control de Pegatex Artecóla y por tanto el usuario asume toda responsabilidad por agravios que ocurran con ocasión al uso indebido, no convencional o atípico de un producto.

Pegatex Artecóla S.A. solo se hace responsable por aquellos defectos o daños que se deriven de un incumplimiento de lo dispuesto en la legislación aplicable a la materia y no asume, bajo ninguna circunstancia, una responsabilidad mayor a la que le sea atribuible por concepto de información insuficiente, publicidad engañosa o defectos en un producto, todo lo cual se deberá acreditar debidamente.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE REPARACIONES Y DAÑOS. Pegatex Artecóla S.A. y sus distribuidores bajo ninguna circunstancia son responsables ante el comprador o cualquier otra persona por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales de cualquier naturaleza incluyendo pero sin limitarse a, el deterioro o pérdida del uso de la propiedad, daños por pérdida de utilidad o de ingresos, o cualquier otro daño proveniente de la compra o uso del producto a menos de que éste tenga un problema de calidad, seguridad o idoneidad. La responsabilidad de Pegatex Artecóla S.A. y sus distribuidores en ningún momento excederá el precio de compra del producto.

Para averiguar si la información que contiene este documento se encuentra actualizada comuníquese con Pegatex Artecóla S.A.

Planta: Carrera 3 No. 15A-55 / FAX: 57 (1) 422 14 44

Mosquera – Cundinamarca – Colombia, www.pegatex-artecola.com

PBX: 57 (1) 422 1400

LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

01 8000 522 444
